

# MASTERSEAL 550

## (Baralastic)

### Produktbeskrivning

MASTERSEAL 550 är en 2-komponent flexibel, vattentät, diffusionsöppen cementbaserad beläggning.

### Användningsområde

MASTERSEAL 550 används som vattentät och skyddande beläggning på betong, t.ex:

- vattenbassänger, vattentankar
- skydd av bropelare och kantbalk

### Fördelar

- Vattentät
- Bra vidhäftning till betong, stål, glas och trä
- Diffusionsöppen
- Flexibel
- Utmärkt resistens mot frost och vägsalt

### Användning och förberedelser

För att resultatet skall bli bra krävs att ytan är rengjord från smuts från smuts och damm, och att gammal betong är ersatt med reparationsbetong t.ex Emaco S88C.

### Blandning

Blanda endast hela satser, med maskinell utrustning.

Blanda c:a 3-4 minuter tills att massan är homogen och fri från klumpar.

### Applicering

MASTERSEAL 550 kan appliceras med roller, spruta, pensel, borste eller för horisontella ytor med en tandad spackel. För vattentäta ytor skall MASTERSEAL 550 påföras i minst 2 lager med en sammanlagd tjocklek på minst 2 mm. Det andra lagret påföres när det första lagret har torkat.

### Potlife/öppethållande

C:a 30 minuter vid +20°C.

### Åtgång

Åtgången är beroende av underlagets struktur, därför kan mängden variera. Applicering med borste eller pensel: 1-1,5 kg/m<sup>2</sup> per lager.

Applicering med spackel: 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

MASTERSEAL 550 skall alltid appliceras i minst 2 lager.

## 2-KOMPONENT FLEXIBEL VATTENTÄT BELÄGGNING

### Härdning

MASTERSEAL 550 skall skyddas mot direkt solljus och mot vind. MASTERSEAL 550 kan beträdas och övermålas efter 16 timmar och utsättas för slitage efter 3 dagar. Fullt härdad är MASTERSEAL 550 efter 7 dygn. Detta vid + 20°C.

### Tekniska data

	A-komp	B-komp	Blandad produkt
Färg:*	vit	grå	grå
Form:	vätska	pulver	
Blandnings förhållanden:	10 l vätska	för 26 kg pulver	36 kg
Minimal applicerings temperatur:			+ 5°C
Densitet:			1,9 kg/liter
Färg på härdad produkt			ljus grå

\*Vit färg kan fås på begäran.

### Förpackning

Sats à 36 kg 10 kg dunk A komponent  
26 kg säck B komponent

### Hantering

MASTERSEAL 550 innehåller portlandcement vilket innebär att den efter blandningen är frätande.

Använd lämplig skyddsutrustning I övrigt hänvisas till separat varuinformation.

### Produktgaranti

MASTER BUILDERS produkter är tillverkade under noggrann kontroll för att ge bästa kvalitet. Garanti gäller för produktens funktion under förutsättning att den används enligt våra tryckta anvisningar.

## Modern Betong

Sjöflygvägen 44, 183 62 Täby

Tel: 08-756 01 00 • Fax: 08-756 83 44

www.modernbetong.se • mbt@modernbetong.se